

























Dentalguldlegeringer - Indhold:

























A		
Apollo 4 PdF	14	
Argedent	12	
Argelite	12	
Argenco	12	
B		
Batch-numre	11	
BEGO Wirobond 280	14	
BioEthic	11	
BioGold	14	
D		
Dentalguld	10, 11, 12	
DGVO8	10	
E		
Elektronisk guldvægt	15	
Estetico [®]	10	
G		
Guld	10, 11, 12	
Guldbøjletråd	15	
I		
Implant 32	10	
Implant 58	10	
Implant 76	10	
K		
Krom-kobolt påbrændingslegering	14	
L		
Laser svejsetråd	15	
Legeringssammensætning	13	
M		
Medior	11	
Metal	10, 11, 12	
N		
New Start	10	
O		
Orion Argos	14	
P		
Pallorag 33	11	
P.D. Slaglød 18 KRT	15	
Protor 3	11	
S		
Slaglød	15	
Strator 3	11	
T		
Tandguld standarder	13	
Tanita guldvægt	15	
V		
Vægt	15	
W		
Wirobond 280	14	
Y		
Yellow Special	11	

 Guldreduceret legering til MK-arbejde  SWISS MADE Esteticor® Implant 32  Indhold i % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Au+Pt Met</th> <th>Au</th> <th>Pd</th> <th>Ag</th> <th>Sn</th> <th>In</th> <th>Ru</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>73,0</td> <td>32,0</td> <td>40,85</td> <td>19,0</td> <td>5,0</td> <td>3,0</td> <td>0,15</td> </tr> </tbody> </table> Vægtfylde: 13,1 g/cm ³ Smelteinterval: 1215 - 1290°C Farve: Hvid 	Au+Pt Met	Au	Pd	Ag	Sn	In	Ru	73,0	32,0	40,85	19,0	5,0	3,0	0,15	 Guldreduceret legering til MK-arbejde  SWISS MADE Esteticor New Start®  Indhold i % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Au+Pt Met</th> <th>Pd</th> <th>Ag</th> <th>Sn</th> <th>Zn</th> <th>In</th> <th>Ru</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>58,3</td> <td>58,0</td> <td>29,99</td> <td>6,0</td> <td>1,7</td> <td>4,0</td> <td>0,3</td> </tr> </tbody> </table> Vægtfylde: 11,2 g/cm ³ Smelteinterval: 1180 - 1270°C Farve: Hvid 	Au+Pt Met	Pd	Ag	Sn	Zn	In	Ru	58,3	58,0	29,99	6,0	1,7	4,0	0,3				
Au+Pt Met	Au	Pd	Ag	Sn	In	Ru																											
73,0	32,0	40,85	19,0	5,0	3,0	0,15																											
Au+Pt Met	Pd	Ag	Sn	Zn	In	Ru																											
58,3	58,0	29,99	6,0	1,7	4,0	0,3																											
 Højædel legering til MK guldarbejde  SWISS MADE Esteticor® Implant 58  Indhold i % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Au+Pt Met</th> <th>Au</th> <th>Pd</th> <th>Ag</th> <th>Sn</th> <th>Ir</th> <th>Ru</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>87,5</td> <td>58,5</td> <td>28,85</td> <td>8,0</td> <td>4,5</td> <td>0,05</td> <td>0,1</td> </tr> </tbody> </table> Vægtfylde: 15,1 g/cm ³ Smelteinterval: 1215 - 1305°C Farve: Hvid 	Au+Pt Met	Au	Pd	Ag	Sn	Ir	Ru	87,5	58,5	28,85	8,0	4,5	0,05	0,1	 Højædel legering til MK guldarbejde  SWISS MADE Esteticor® Plus  Indhold i % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Au+Pt Met</th> <th>Au</th> <th>Pd</th> <th>Ag</th> <th>Cu</th> <th>Sn</th> <th>In</th> <th>Ga</th> <th>Ru</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>84,10</td> <td>45,0</td> <td>38,9</td> <td>5,0</td> <td>0,4</td> <td>0,5</td> <td>8,6</td> <td>1,4</td> <td>0,20</td> </tr> </tbody> </table> Vægtfylde: 13,8 g/cm ³ Smelteinterval: 1115 - 1285°C Farve: Hvid 	Au+Pt Met	Au	Pd	Ag	Cu	Sn	In	Ga	Ru	84,10	45,0	38,9	5,0	0,4	0,5	8,6	1,4	0,20
Au+Pt Met	Au	Pd	Ag	Sn	Ir	Ru																											
87,5	58,5	28,85	8,0	4,5	0,05	0,1																											
Au+Pt Met	Au	Pd	Ag	Cu	Sn	In	Ga	Ru																									
84,10	45,0	38,9	5,0	0,4	0,5	8,6	1,4	0,20																									
 Højædel legering til MK guldarbejde  SWISS MADE Esteticor® Implant 76  Indhold i % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Au + Pt Met.</th> <th>Au</th> <th>Pt</th> <th>Pd</th> <th>Sn</th> <th>Zn</th> <th>Ir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>96,9</td> <td>76,8</td> <td>1,35</td> <td>18,6</td> <td>2,9</td> <td>0,2</td> <td>0,15</td> </tr> </tbody> </table> Vægtfylde: 16,9 g/cm ³ Smelteinterval: 1165 - 1290°C Farve: Hvid 	Au + Pt Met.	Au	Pt	Pd	Sn	Zn	Ir	96,9	76,8	1,35	18,6	2,9	0,2	0,15	 Højædel legering til MK-arbejde  SWISS MADE DGVO8 H  Indhold i % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Au+Pt Met</th> <th>Au</th> <th>Pt</th> <th>Pd</th> <th>Ag</th> <th>Sn</th> <th>Zn</th> <th>In</th> <th>Ir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80,50</td> <td>73,1</td> <td>1,5</td> <td>5,8</td> <td>16,0</td> <td>0,5</td> <td>2,8</td> <td>0,2</td> <td>0,1</td> </tr> </tbody> </table> Vægtfylde: 15,8 g/cm ³ Smelteinterval: 960 - 1065°C Farve: Rødgul 	Au+Pt Met	Au	Pt	Pd	Ag	Sn	Zn	In	Ir	80,50	73,1	1,5	5,8	16,0	0,5	2,8	0,2	0,1
Au + Pt Met.	Au	Pt	Pd	Sn	Zn	Ir																											
96,9	76,8	1,35	18,6	2,9	0,2	0,15																											
Au+Pt Met	Au	Pt	Pd	Ag	Sn	Zn	In	Ir																									
80,50	73,1	1,5	5,8	16,0	0,5	2,8	0,2	0,1																									

Testet på implantater

Cendres+Métaux har udviklet en speciel test for at visualisere den neutrale pasform af støbte brostel på implantater. Hovedformålet med testen har været at definere det maksimale antal af broled, der kan støbes i ét stykke med ønsket præcision. Testen afdækkede, at de nye legeringer er utroligt stabile under påbrænding, takket være legeringernes fysiske og mekaniske egenskaber.



























 Universal højædel legering til guldarbejde  SWISS MADE BioEthic  Indhold i % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Au + Pt Met</th> <th>Au</th> <th>Pt</th> <th>Ag</th> <th>Sn</th> <th>Zn</th> <th>In</th> <th>Ir</th> <th>Andre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>97,87</td> <td>86,7</td> <td>10,75</td> <td>0,03</td> <td>0,1</td> <td>1,5</td> <td>0,2</td> <td>0,02</td> <td>0,7</td> </tr> </tbody> </table> Vægtfylde: 18,9 g/cm ³ Smelteinterval: 1030 - 1150°C Farve: Rødgul 	Au + Pt Met	Au	Pt	Ag	Sn	Zn	In	Ir	Andre	97,87	86,7	10,75	0,03	0,1	1,5	0,2	0,02	0,7	 Højædel Finer-guldlegering  SWISS MADE Medior 3  Indhold i % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Au + Pt Met.</th> <th>Au</th> <th>Pd</th> <th>Ag</th> <th>Cu</th> <th>Zn</th> <th>Ru</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>61,0</td> <td>55,0</td> <td>5,95</td> <td>26,0</td> <td>10,9</td> <td>2,1</td> <td>0,05</td> </tr> </tbody> </table> Vægtfylde: 13,6 g/cm ³ Smelteinterval: 870 - 920°C Farve: Gul 	Au + Pt Met.	Au	Pd	Ag	Cu	Zn	Ru	61,0	55,0	5,95	26,0	10,9	2,1	0,05
Au + Pt Met	Au	Pt	Ag	Sn	Zn	In	Ir	Andre																									
97,87	86,7	10,75	0,03	0,1	1,5	0,2	0,02	0,7																									
Au + Pt Met.	Au	Pd	Ag	Cu	Zn	Ru																											
61,0	55,0	5,95	26,0	10,9	2,1	0,05																											
 Højædel Finer-guldlegering  SWISS MADE Protor 3  Indhold i % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Au + Pt met.</th> <th>Au</th> <th>Pt</th> <th>Pd</th> <th>Ag</th> <th>Cu</th> <th>Zn</th> <th>Ir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>75,05</td> <td>68,6</td> <td>2,45</td> <td>3,95</td> <td>11,85</td> <td>10,6</td> <td>2,5</td> <td>0,05</td> </tr> </tbody> </table> Vægtfylde: 15,0 g/cm ³ Smelteinterval: 880 - 940°C Farve: Rødgul 	Au + Pt met.	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Zn	Ir	75,05	68,6	2,45	3,95	11,85	10,6	2,5	0,05	 Finer-guldlegering  SWISS MADE Strator 3  Indhold i % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Au + Pt Met</th> <th>Au</th> <th>Pd</th> <th>Ag</th> <th>Zn</th> <th>In</th> <th>Ru</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40,0</td> <td>20,0</td> <td>19,95</td> <td>40,0</td> <td>4,0</td> <td>16,0</td> <td>0,05</td> </tr> </tbody> </table> Vægtfylde: 11,0 g/cm ³ Smelteinterval: 860 - 910°C Farve: Lys gul 	Au + Pt Met	Au	Pd	Ag	Zn	In	Ru	40,0	20,0	19,95	40,0	4,0	16,0	0,05		
Au + Pt met.	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Zn	Ir																										
75,05	68,6	2,45	3,95	11,85	10,6	2,5	0,05																										
Au + Pt Met	Au	Pd	Ag	Zn	In	Ru																											
40,0	20,0	19,95	40,0	4,0	16,0	0,05																											
 Finer-guldlegering  SWISS MADE Yellow Special  Indhold i % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Au + Pt Met.</th> <th>Au</th> <th>Pt</th> <th>Pd</th> <th>Ag</th> <th>Cu</th> <th>Zn</th> <th>Sn</th> <th>Ru</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>43,20</td> <td>41,0</td> <td>0,45</td> <td>1,7</td> <td>44,9</td> <td>11,0</td> <td>0,7</td> <td>0,2</td> <td>0,05</td> </tr> </tbody> </table> Vægtfylde: 12,5 g/cm ³ Smelteinterval: 825 - 900°C Farve: Rødgul 	Au + Pt Met.	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Zn	Sn	Ru	43,20	41,0	0,45	1,7	44,9	11,0	0,7	0,2	0,05	 Finer-guldlegering  SWISS MADE Pallorag 33  Indhold i % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Au + Pt Met</th> <th>Au</th> <th>Pd</th> <th>Ag</th> <th>Cu</th> <th>Zn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30,0</td> <td>10,0</td> <td>20,0</td> <td>59,5</td> <td>9,5</td> <td>1,0</td> </tr> </tbody> </table> Vægtfylde: 11,1 g/cm ³ Smelteinterval: 935 - 1020°C Farve: Hvid 	Au + Pt Met	Au	Pd	Ag	Cu	Zn	30,0	10,0	20,0	59,5	9,5	1,0		
Au + Pt Met.	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Zn	Sn	Ru																									
43,20	41,0	0,45	1,7	44,9	11,0	0,7	0,2	0,05																									
Au + Pt Met	Au	Pd	Ag	Cu	Zn																												
30,0	10,0	20,0	59,5	9,5	1,0																												

Batch-numre


Når en producent er ISO-certificeret, er det et krav, at alt dentalguld kan følges i hele kæden fra producent til patient. Alle legeringer fra Cendres + Métaux, Argen og Dentsply Sirona batch-nummeres, og alle batch-numre for den enkelte legering påføres fakturaer fra DK DentalDepot A/S.

Batch-numrene er samtidig en garanti for, at dentalguldet er kontrolleret i henhold til CE-standarden og opfylder de høje kvalitetskrav heri.

 <p>Højædel legering til MK guldarbejde</p>  <p>Argident Euro</p> <p>Indhold i %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Au</th> <th>Pt</th> <th>Ag</th> <th>Ga</th> <th>In</th> <th>Ru</th> <th>Andre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40,0</td> <td>39,4</td> <td>10,0</td> <td>1,4</td> <td>8,8</td> <td>> 1%</td> <td>Sn</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vægtfylde: 17,6 g/cm³ Smelteinterval: 1050 - 1230°C Farve: Lys gul</p> 	Au	Pt	Ag	Ga	In	Ru	Andre	40,0	39,4	10,0	1,4	8,8	> 1%	Sn	 <p>Højædel legering til MK guldarbejde</p>  <p>Argident 65 SF</p> <p>Indhold i %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Au</th> <th>Pd</th> <th>In</th> <th>Ga</th> <th>Andre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>65,0</td> <td>26,0</td> <td>8,65</td> <td>> 1%</td> <td>> 1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vægtfylde: 15,2 g/cm³ Smelteinterval: 1140 - 1255°C Farve: Hvid</p> 	Au	Pd	In	Ga	Andre	65,0	26,0	8,65	> 1%	> 1%						
Au	Pt	Ag	Ga	In	Ru	Andre																									
40,0	39,4	10,0	1,4	8,8	> 1%	Sn																									
Au	Pd	In	Ga	Andre																											
65,0	26,0	8,65	> 1%	> 1%																											
 <p>Guldreduceret legering til MK-arbejde</p>  <p>Argelite 76SF+</p> <p>Indhold i %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Au</th> <th>Pd</th> <th>Cu</th> <th>In</th> <th>Ga</th> <th>Ru</th> <th>Andre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,8</td> <td>75,7</td> <td>7,5</td> <td>8,0</td> <td>6,3</td> <td>> 1%</td> <td>Sn, B</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vægtfylde: 11,2 g/cm³ Smelteinterval: 1150 - 1180°C Farve: Hvid</p> 	Au	Pd	Cu	In	Ga	Ru	Andre	1,8	75,7	7,5	8,0	6,3	> 1%	Sn, B	 <p>Højædel legering til MK guldarbejde</p>  <p>Argident 3</p> <p>Indhold i %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Au</th> <th>Pt</th> <th>Pd</th> <th>Ag</th> <th>Cu</th> <th>In</th> <th>Ir</th> <th>Andre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>76,6</td> <td>9,9</td> <td>9,3</td> <td>1,2</td> <td>> 1%</td> <td>1,7</td> <td>> 1%</td> <td>Sn, Fe</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vægtfylde: 17,6 g/cm³ Smelteinterval: 1050 - 1230°C Farve: Lys gul</p> 	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	In	Ir	Andre	76,6	9,9	9,3	1,2	> 1%	1,7	> 1%	Sn, Fe
Au	Pd	Cu	In	Ga	Ru	Andre																									
1,8	75,7	7,5	8,0	6,3	> 1%	Sn, B																									
Au	Pt	Pd	Ag	Cu	In	Ir	Andre																								
76,6	9,9	9,3	1,2	> 1%	1,7	> 1%	Sn, Fe																								
 <p>Højædel Finer guldlegering</p>  <p>Argenco 58</p> <p>Indhold i %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Au</th> <th>Pd</th> <th>Ag</th> <th>Cu</th> <th>Zn</th> <th>In</th> <th>Ir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>58,0</td> <td>3,25</td> <td>27,0</td> <td>10,49</td> <td>1,0</td> <td>> 1%</td> <td>> 1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vægtfylde: 13,9 g/cm³ Smelteinterval: 915 - 965°C Farve: Gul</p> 	Au	Pd	Ag	Cu	Zn	In	Ir	58,0	3,25	27,0	10,49	1,0	> 1%	> 1%	 <p>Højædel Finer guldlegering</p>  <p>Argenco 68</p> <p>Indhold i %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Au</th> <th>Pt</th> <th>Pd</th> <th>Ag</th> <th>Cu</th> <th>In</th> <th>Ir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>68,75</td> <td>2,9</td> <td>3,3</td> <td>12,4</td> <td>12,35</td> <td>> 1%</td> <td>> 1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vægtfylde: 15,2 g/cm³ Smelteinterval: 921 - 950°C Farve: Gul</p> 	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	In	Ir	68,75	2,9	3,3	12,4	12,35	> 1%	> 1%		
Au	Pd	Ag	Cu	Zn	In	Ir																									
58,0	3,25	27,0	10,49	1,0	> 1%	> 1%																									
Au	Pt	Pd	Ag	Cu	In	Ir																									
68,75	2,9	3,3	12,4	12,35	> 1%	> 1%																									
 <p>Højædel Finer guldlegering</p>  <p>Argenco 63</p> <p>Indhold i %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Au</th> <th>Pd</th> <th>Ag</th> <th>Cu</th> <th>Zn</th> <th>In</th> <th>Ir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>62,85</td> <td>2,85</td> <td>23,0</td> <td>9,0</td> <td>1,0</td> <td>1,25</td> <td>> 1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vægtfylde: 14,2 g/cm³ Smelteinterval: 890 - 955°C Farve: Gul</p> 	Au	Pd	Ag	Cu	Zn	In	Ir	62,85	2,85	23,0	9,0	1,0	1,25	> 1%	 <p>Finer guldlegering</p>  <p>Argenco Y+</p> <p>Indhold i %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Au</th> <th>Pd</th> <th>Ag</th> <th>Zn</th> <th>In</th> <th>Ir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,0</td> <td>34,9</td> <td>30,0</td> <td>3,0</td> <td>30,0</td> <td>> 1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vægtfylde: 10,5 g/cm³ Smelteinterval: 1040 - 1120°C Farve: Gul</p> 	Au	Pd	Ag	Zn	In	Ir	2,0	34,9	30,0	3,0	30,0	> 1%				
Au	Pd	Ag	Cu	Zn	In	Ir																									
62,85	2,85	23,0	9,0	1,0	1,25	> 1%																									
Au	Pd	Ag	Zn	In	Ir																										
2,0	34,9	30,0	3,0	30,0	> 1%																										

Tandguld standarder

DK DentalDepot A/S repræsenterer anerkendte producenter, som alle overholder de internationale standarder med hensyn til styrke og ikke mindst indhold. På vores hjemmeside www.dkdenaldepot.dk kan du finde datablade for alle vores dentalguldlegeringer.



High Nobel: Ædelmetal indhold (Au+Pt+Pd) > 60% og guld (Au) > 40%



Nobel: Ædelmetal indhold: (Au+Pt+Pd) > 25%




Legeringssammensætning

Metaller, som kan indgå i en dentallegering

Pt-metaller er Pt-Pd-Ir-Ru

Au	Guld	Re	Rhenium
Pt	Platin	Fe	Jern
Pd	Palladium	Ta	Tantal
Ag	Sølv	B	Bor
Cu	Kobber	Ge	Germanium
Sn	Tin	Mn	Mangan
Zn	Zink	Ni	Nikkel
In	Indium	Co	Kobolt
Ga	Gallium	Cr	Krom
Ir	Iridium	Mo	Molybdæn
Ru	Ruthenium	Ti	Titan
Rh	Rhodium		

<p>Højædel legering til MK guldarbejde</p> <p>BioGold Plus</p> <p>Indhold i %</p> <table border="1"> <tr> <th>Au + Pt Met</th> <th>Au</th> <th>Pt</th> <th>Pd</th> <th>Ag</th> <th>Cu</th> <th>Zn</th> <th>In</th> <th>Rh</th> <th>Andre</th> </tr> <tr> <td>97,0</td> <td>86,5</td> <td>10,5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1,5</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>Vægtfylde: 18,6 g/cm³ Smelteinterval: 1040 - 1130°C Farve: Rødgul</p>	Au + Pt Met	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Zn	In	Rh	Andre	97,0	86,5	10,5	-	-	-	1,5	x	x	-	<p>Guldreduceret legering til MK-arbejde</p> <p>Orion Argos</p> <p>Indhold i %</p> <table border="1"> <tr> <th>Au+Pt Met</th> <th>Au</th> <th>Pd</th> <th>Ag</th> <th>Sn</th> <th>Zn</th> <th>In</th> <th>Ru</th> </tr> <tr> <td>53,9</td> <td>0,1</td> <td>53,8</td> <td>36,3</td> <td>7,0</td> <td>x</td> <td>2,0</td> <td>Rest</td> </tr> </table> <p>Vægtfylde: 10,6 g/cm³ Smelteinterval: 1200 - 1275°C Farve: Hvid</p>	Au+Pt Met	Au	Pd	Ag	Sn	Zn	In	Ru	53,9	0,1	53,8	36,3	7,0	x	2,0	Rest
Au + Pt Met	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Zn	In	Rh	Andre																												
97,0	86,5	10,5	-	-	-	1,5	x	x	-																												
Au+Pt Met	Au	Pd	Ag	Sn	Zn	In	Ru																														
53,9	0,1	53,8	36,3	7,0	x	2,0	Rest																														
<p>Højædel Pd-fri Finer-guldlegering</p> <p>Apollo 4 PdF</p> <p>Indhold i %</p> <table border="1"> <tr> <th>Au + Pt met.</th> <th>Au</th> <th>Pt</th> <th>Pd</th> <th>Ag</th> <th>Cu</th> <th>Zn</th> <th>Ir</th> </tr> <tr> <td>75,0</td> <td>71,0</td> <td>4,0</td> <td>-</td> <td>14,0</td> <td>10,0</td> <td>1,0</td> <td>x</td> </tr> </table> <p>Vægtfylde: 15,6 g/cm³ Smelteinterval: 875 - 925°C Farve: Ekstra gul</p>	Au + Pt met.	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Zn	Ir	75,0	71,0	4,0	-	14,0	10,0	1,0	x	<p>Vi behandler gammelt tandguld. Afregning efter aftale.</p>  <p>Kontakt os på tlf.: 3614 0040</p>																				
Au + Pt met.	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Zn	Ir																														
75,0	71,0	4,0	-	14,0	10,0	1,0	x																														

BEGO Wirobond 280

Krom-kobolt påbrændingslegering

- Passer til de fleste kendte keramiktyper bl.a. Vita VMK Master, VM13
- Nikkel- og Berylliumfri
- Højt elasticitetsmodul
- Biokompatibel og korrosionsbestandig

<p>Krom-kobolt påbrændingslegering</p> <p>BEGO Wirobond 280</p> <p>Indhold i %</p> <table border="1"> <tr> <th>Co</th> <th>Cr</th> <th>Mo</th> <th>W</th> <th>Ga</th> <th>Si, Mn</th> </tr> <tr> <td>60,2</td> <td>25,0</td> <td>4,8</td> <td>6,2</td> <td>2,9</td> <td>>1,0</td> </tr> </table>	Co	Cr	Mo	W	Ga	Si, Mn	60,2	25,0	4,8	6,2	2,9	>1,0	<table border="1"> <tr> <td>Vægtfylde</td> <td>8,5 g / cm³</td> </tr> <tr> <td>Thermisk Udvidelseskoefficient</td> <td>25 - 500°C: 14,0 20 - 600°C: 14,2</td> </tr> <tr> <td>Hårdhed HV 10</td> <td>280</td> </tr> <tr> <td>0,2 % Strækgrænse</td> <td>540 MPa</td> </tr> <tr> <td>Brudstyrke i %</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Smelteinterval</td> <td>1360 - 1400°C</td> </tr> <tr> <td>Forvarmetemperatur</td> <td>900 - 1000°C</td> </tr> <tr> <td>Støbetemperatur</td> <td>ca. 1500°C</td> </tr> <tr> <td>Digel</td> <td>Keramik</td> </tr> </table>	Vægtfylde	8,5 g / cm ³	Thermisk Udvidelseskoefficient	25 - 500°C: 14,0 20 - 600°C: 14,2	Hårdhed HV 10	280	0,2 % Strækgrænse	540 MPa	Brudstyrke i %	14	Smelteinterval	1360 - 1400°C	Forvarmetemperatur	900 - 1000°C	Støbetemperatur	ca. 1500°C	Digel	Keramik
Co	Cr	Mo	W	Ga	Si, Mn																										
60,2	25,0	4,8	6,2	2,9	>1,0																										
Vægtfylde	8,5 g / cm ³																														
Thermisk Udvidelseskoefficient	25 - 500°C: 14,0 20 - 600°C: 14,2																														
Hårdhed HV 10	280																														
0,2 % Strækgrænse	540 MPa																														
Brudstyrke i %	14																														
Smelteinterval	1360 - 1400°C																														
Forvarmetemperatur	900 - 1000°C																														
Støbetemperatur	ca. 1500°C																														
Digel	Keramik																														

Wirobond 280
Wirobond 280
Wirobond slaglod

250 g
1.000 g
5g

Best. nr.
BE1514
BE2635
BE2628

Guldbøjletråd

- længde 200 mm

Guldbøjletråd
Guldbøjletråd
Guldbøjletråd
Guldbøjletråd



0,9 mm
1,0 mm
1,1 mm
1,2 mm

Best. nr.
AU0905
AU1005
AU1105
AU1205

Slaglod

P.D. slaglod sølvfarvet*



12 stænger

DE2137

* Ej mundbestandigt

Oversigt over slaglod til Cendres + Metaux, Argen og Dentsply Sirona legeringer kan findes på vores hjemmeside: www.dkdenaldepot.dk

Elektronisk guldvægt

Tanita guldvægt



DE5584


Laser Svejsetråd

I takt med laserteknikkens udbredelse har Cendres+Métaux udviklet lasersvejsetråd til deres legeringer.

- Vægt pr. længde er ca. 0,5 gram
- Længde 200 mm • Ø 0,4 mm

Lasertråd LW N°1 *
Lasertråd LW N°2
Lasertråd LW N°3
Lasertråd LW N°4 *
Lasertråd LW N°5 *
Lasertråd LW N°6

* Palladiumfri



Gå til indholdsfortegnelsen

Se resten af kapitlerne fra
Indkøbskataloget på

www.dkdenaldepot.dk/katalog