

<b>Gipsskema</b>	<b>NOVA Die Stone</b> Syntetisk superhårdgips af særlig høj kvalitet Klasse IV	<b>NOVA Rock Super</b> Syntetisk superhårdgips Klasse IV	<b>NOVA Stone Fine</b> Syntetisk hårdgips Klasse III	<b>NOVA Artikulationsgips</b> Aftryksgips hurtigt-hærdende Klasse I	<b>NOVA Arbejdsgips</b> Syntetisk arbejdsgips Klasse II	<b>NOVA Stone Natur</b> Hårdgips Klasse III	<b>NOVA Rock Natur</b> Hårdgips Klasse IV
Blandingsforhold	100 g. / 20 ml.	100 g. / 23 ml.	100 g. / 30 ml.	100 g. / 30 ml.	100 g. / 46 ml.	100 g. / 26-28 ml.	100 g. / 22-23 ml.
<b>Farve</b> <b>Anvendelse</b>	<b>Gul-brun</b>	<b>Rosa / Hvid</b>	<b>Gul / Hvid</b>	<b>Hvid</b>	<b>Hvid</b>	<b>Blå</b>	<b>Rosa</b>
Implantat	X	X					X
Stamper	X	X					X
Unitor	X	X					X
Studiemodel	X	X	X			X	X
Ortodonti	X	X	X			X	X
Sektionsmodel	X	X					X
Protesemodel	X	X	X			X	X
Rebaseringsmodel	X	X	X			X	X
Bidregistrering				X			
Indstøbning i artikulat / okkulator				X	X		
Ned- / overstøbning af proteser			X		X	X	
Antagonismodel	X	X	X			X	X